

A-503

Descrição do produto

Rhodopás A-503 é um adesivo a base de poliacetato de vinila (PVA) em dispersão aquosa. Proporciona excelente aderência e devido à sua alta flexibilidade, garante maior resistência mecânica. É uma cola à base d'água, livre de solventes e com baixo odor sendo excelente para a colagem de móveis de madeira, tacos e parquets.

Propriedades e características

Densidade	1.05 – 1.17 g/mL
Viscosidade	7.000 – 10.000 cP
pH	4.0 – 6.0
Teor de sólidos	57 – 60 %
Aparência	Líquida
Composição	PVAc
Validade	12 meses

Uso

Rhodopás A-503 é utilizado para a colagem de móveis de madeira, tacos e parquets.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicado **Rhodopás A-503** deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas, óleos, desmoldantes, perfeitamente nivelada e com baixo teor de umidade. Checar a umidade de tacos ou parquets, que deve estar entre 8 e 12 %.

Instruções de uso

Aplicar **Rhodopás A-503** puro (não é necessário fazer diluição). Em tacos e parquets, homogeneizar o produto antes de utilizar e aplicá-lo sobre o piso com espátula dentada, retirando o excesso e assentando-o. para proceder ao assentamento do taco ou parquets.

A-503

Não utilize o **Rhodopás A-503** em excesso para evitar o alongamento do tempo de secagem. Também não é recomendado usar o adesivo para fazer o nivelamento do piso.

Em ambientes úmidos, é recomendável que o adesivo aplicado fique exposto mais tempo antes de assentar o taco ou parquet. . Em condições normais de umidade, já é o contrário, ou seja, não é recomendado que o produto fique exposto por muito longo a fim de evitar a secagem prematura e comprometer a qualidade da colagem durante o assentamento de taco ou parquet. No caso de colagem de parquets, retirar os calços somente após completar a secagem do adesivo (24 horas mínimo) e sempre utilizando tecido úmido. Para regiões quentes ou de baixa umidade o tempo de secagem recomendado é de 24 horas e para regiões com maior teor de umidade recomenda-se 48 horas.

Consumo aproximado

De 1,2 a 1,5 kg/m².

Armazenamento e embalagem

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

EPI

- Luvas (PVC ou látex).
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Primeiros socorros

Rhodopás A-503 não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15

A-503

minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Frasco de **1 kg**, Barricas de **5 kg, 10 kg e 50 kg**.

