

Chapisco Plus

Descrição do produto

Rhodopás Chapisco Plus é um adesivo plastificante, a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

Propriedades e características

Densidade	1,00 – 1,01 g/mL
Viscosidade	40 – 50 cP
pH	3,0 – 5,5
Aparência	Líquida
Composição	Copolímeros acrílicos vinílicos
Validade	24 meses

Uso

Rhodopás Chapisco Plus é usado para proporcionar elevada aderência e inibir o fissuramento em chapiscos, em consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura, consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada **Rhodopás Chapisco Plus** deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos e desmoldantes.

Instruções de uso

Rhodopás Chapisco Plus deverá ser homogeneizado antes de sua aplicação. Utilizar colher de pedreiro e fazer o acabamento com desempenadeira de feltro.

Chapiscos

1 parte de **Rhodopás Chapisco Plus**
2 partes de água

Chapisco Plus

1 parte de cimento Portland
3 partes de areia média

Conserto de concreto aparente e alvenaria

1 parte de **Rhodopás Chapisco Plus**
2 partes de água

1 parte de cimento Portland
3 partes de areia média

Pisos

1 parte de **Rhodopás Chapisco Plus**
2 partes de água

1 parte de cimento Portland
1 parte de areia média
2 partes de pedrisco (3 – 7 mm)

Não deixar a massa muito fluida. Proceder a forte adensamento, evitando a secagem rápida da argamassa aplicada e também evitando de passá-la sobre as juntas da base

Igualação de até 5 mm de espessura

1 parte de **Rhodopás Chapisco Plus**
2 partes de água

1 parte de cimento Portland
3 partes de areia fina

Armazenamento e embalagem

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

Chapisco Plus

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Primeiros socorros

Rhodopás Chapisco Plus não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Balde de **18 kg** e Tambor de **200 kg**.

