

Liga e Veda

Descrição do produto

Rhodopás Liga e Veda é um impermeabilizante de pega normal, com a propriedade de melhorar a trabalhabilidade (liga) da massa. Devido as suas características de impermeabilização, proporciona a redução da permeabilidade e absorção por capilaridade, tornando assim argamassas impermeáveis à penetração de água e umidade.

Propriedades e características

Densidade	1,00 – 1,05 g/mL
pH	7,00 – 9,00
Aparência	Líquido Branco
Composição	Ácidos graxos, emulsionantes, oleatos
Validade	24 meses

Uso

Rhodopás Liga e Veda é usado em argamassas para revestimentos internos e externos, assentamentos, subsolos, piscinas, reservatórios de água.

Preparo de superfície

A superfície, que irá receber o revestimento (reboco), deve apresentar-se resistente, compacta e limpa. Quando o revestimento for espesso (grosso), tudo deverá ser feito no mesmo dia, aplicando as camadas de massa assim que a anterior tiver "puxado". Não colocar **Rhodopás Liga e Veda** no chapisco ou salpico.

Instruções de uso

Em rebocos e assentamentos normais:

Usar traços de 1:5 à 1:8 (cimento: areia) usando, se necessário, quantidades pequenas de cal nos casos de areias com carência de finos. Rebocar

Liga e Veda

normalmente, tomando o cuidado de molhar previamente a parede chapiscada antes de aplicar a massa, para evitar a sua secagem muito rápida.

Em aplicações onde a pressão de água ou a incidência de umidade são elevadas (revestimentos de piscinas, reservatórios, assentamento das primeiras fileiras de tijolos da base):

Usar traço 1:4 ou 1:5 (cimento: areia) recomendando-se usar areia de granulometria média e não usar cal nestas situações. Nos casos de dúvida, seguir instruções do engenheiro responsável e/ou consultar o fabricante.

Para um perfeito aproveitamento das inúmeras propriedades do **Rhodopás Liga e Veda**, recomenda-se usar areia limpa, isenta de sais e materiais orgânicos.

Rhodopás Liga e Veda deve ser misturado em parte da água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

Consumo teórico

Rhodopás Liga e Veda pode ser dosado em função do cimento ou da areia, obedecendo às seguintes proporções:

- Sobre o cimento: 400 ml por lata (18 litros) de cimento usado na massada ou 800 ml por saco de cimento de 50 kg.
- Sobre a areia: 80 a 100 ml por lata (18 litros) de areia usada na massada.

Armazenamento e embalagem

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

Liga e Veda

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Primeiros socorros

Rhodopás Liga e Veda não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Balde de **18 L**.

