

Piso Vinílico

Descrição do produto

Rhodopás Piso Vinílico é um adesivo pronto para uso, atóxico e não inflamável. Este adesivo base d'água apresenta um alto desempenho e baixo consumo, além de oferecer secagem rápida e uma ótima adesão.

Propriedades e características

Densidade	1.05 – 1.17 g/mL
Viscosidade	10.000 – 15.000 cP
pH	4.0 – 6.0
Teor de sólidos	70 – 80 %
Aparência	Líquida
Composição	Acrílica
Validade	12 meses

Uso

Rhodopás Piso Vinílico é utilizado para colagem de pisos vinílicos flexíveis e paredes do tipo PVC, carpetes e até espuma de PU sobre bases de concreto e cimentos.

Preparo de superfície

A superfície cimentícia a ser aplicado **Rhodopás Piso Vinílico** deverá estar seca, limpa, devidamente regularizada, livre de poeira, óleos, graxa, restos de gessos que possam reduzir a aderência e com teor de umidade residual máximo de 2,5%. Imperfeições, trincas ou fissuras devem ser tratadas antes da aplicação do adesivo, para tal finalidade recomendamos o **Rhodopás Sela Trinca**.

Instruções de uso

Antes da aplicação, certificar-se de que a faixa de temperatura seja de 15 °C até 35 °C e umidade relativa inferior a 68 %, além disso, é importante que os pisos estejam aclimatizados nessa faixa de temperatura por 24 horas

Piso Vinílico

antes da aplicação, evitando a retração ou expansão em pisos vinílicos de baixa espessura.

Homogeneíze o produto antes de usar e aplique sobre o piso com desempenadeira de aço com lâminas A-4 espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície, respeitando o consumo indicado. Faça movimentos circulares com a desempenadeira evitando excessos. Para evitar marcas dos dentes da desempenadeira passar um rolo de espuma sobre o adesivo logo após a aplicação.

Após o espalhamento do Rhodopás Piso Vinílico aguarde um intervalo de 25 a 50 minutos para o tempo de tack, que varia de acordo com as condições climáticas do local de aplicação. Em seguida, faça a fixação dos pisos. Recomenda-se, após colocação do piso, alisar o revestimento com um rolo de 45 kg para evitar formação de ar e melhorar a resistência final. Se houver excesso de adesivo e ele precipitar sobre o piso, utilize um pano úmido com água para remover o adesivo ainda fresco. O tempo de cura varia de 20 a 30 dias, dependendo das condições climáticas e características do ambiente onde foi executado.

Consumo aproximado

De 180 a 250 g/m².

Armazenamento e embalagem

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Piso Vinílico

Primeiros socorros

Rhodopás Piso Vinílico não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Galão de **3,6 kg**, Balde de **18 kg** e Barrica de **50 kg**.

