

## Preta

### Descrição do produto

Rhodopás Preta é uma emulsão à base de polímeros e asfalto emulsionado em água, de fácil aplicação, ótima elasticidade e excelente durabilidade.

### Propriedades e características

Densidade	0,99 – 1,01 g/mL
Viscosidade	500 – 1.500 cP
pH	10 – 12
Aparência	Líquida
Composição	Emulsão asfáltica
Validade	24 meses

### Uso

Rhodopás Preta é indicada especialmente para impermeabilização de calhas de concreto, lajes de cobertura, terraços, marquises, jardineiras, áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço)

### Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada **Rhodopás Preta** deverá estar limpa, isenta de partículas soltas, regularizada, com caimento mínimo de 1% para os ralos. A superfície deve estar umedecida, porém não saturada.

### Instruções de uso

Aplicar **Rhodopás Preta** em três demãos cruzadas, no mínimo, com brocha, escovão macio e/ou vassourão de pêlo espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície respeitando consumo mínimo de 3 kg/m<sup>2</sup>. Aplicar a primeira demão de **Rhodopás Preta** diluída em 30% de água. As demãos seguintes poderão ser aplicadas após a completa secagem da primeira demão e devem ser aplicadas sem diluição. Entre a 2<sup>a</sup> e a 3<sup>a</sup> demão utilize tela de poliéster.

## Preta

Após a aplicação, **Rhodopás Preta** não deve ficar exposto ao tempo, devendo receber uma proteção de argamassa, de um centímetro, preparada com **Rhodopás 1**.

### Consumo teórico

1 kg/m<sup>2</sup>/demão.

### Armazenamento e embalagem

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

### EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Óculos de segurança
- Avental de PVC

### Primeiros socorros

**Rhodopás Preta** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### Embalagens

Balde de **15 kg** e Tambor de **200 kg**.