

## Primer

### Descrição do produto

Rhodopás Primer é uma emulsão asfáltica para imprimação, a base de asfalto modificado disperso em água, para aplicação a frio. Isento de solventes orgânicos.

### Propriedades e características

Densidade	0.99 – 1.01 g/mL
Viscosidade	100 – 300 cP
pH	10.0 – 13.0
Aparência	Líquida
Composição	Emulsão Asfáltica
Validade	24 meses

### Uso

Rhodopás Primer é especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas, proporcionando uma excelente aderência entre a manta asfáltica e o substrato.

### Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada **Rhodopás Primer** deverá estar limpa, regularizada e com caimento mínimo de 1% para os ralos.

### Instruções de uso

Rhodopás Primer deve ser aplicado a frio com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pêlo. Indicado para ser aplicado em duas demãos, com intervalo de tempo entre as demãos adequado à sua secagem. **Rhodopás Primer** não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

### Consumo teórico

0,3 a 0,5 kg/m<sup>2</sup>/demão.

## Primer

### Armazenamento e embalagem

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

### EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

### Primeiros socorros

**Rhodopás Primer** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### Embalagens

Pote de **0,9 kg**, Galão de **3,6 kg**, Balde de **18 kg** e Tambor de **200 kg**.

