

AM712

Descrição do produto

O Rhodopás AM712 é um adesivo impermeabilizante à base de PVA de alto desempenho, pronto pra uso. Proporciona melhor aderência a argamassa evitando a sua retração e facilita o preparo de chapiscos cimentícios. É usado em impermeabilização de paredes e fachadas e em lajes de concreto, criando uma película impermeável. E, também, pode ser usado no chapisco e para conferir impermeabilidade à massa e em trabalhos de estucagem de concreto.

Propriedades e características

Densidade	1.08 – 1.10 g/mL
Viscosidade	2.500 – 3.000 cP
pH	4.0 – 5.0
Teor de sólidos	38 – 42 %
Aparência	Líquida
Composição	Copolímero de PVAc
Validade	12 meses

Uso

É usado em impermeabilização de paredes e fachadas, lajes de concreto, criando uma película impermeável. E também, pode ser usada no chapisco e para conferir impermeabilidade na massa.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicado o produto deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes e no caso das lajes, regularizadas com caimento mínimo para os ralos.

Instruções de uso

Homogeneizar o produto antes de usar e aplicar com rolo de pintura ou brocha espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície. Aplicar

AM712

Rhodopás AM712 em duas demãos, com intervalo de 02 horas entre cada demão.

Argamassa de nivelamento ou reparo

1 parte de cimento

3 partes de areia

1 parte de **Rhodopás AM712**

4 partes de água

Chapiscos

1 parte de **Rhodopás AM712**

4 partes de água

Aplicar no traço de massa

Paredes e Fachadas ou Rodapés

1ª Demão

2 partes de **Rhodopás AM712**

1 parte de água

1 parte de cimento

2ª Demão

2 partes de **Rhodopás AM712**

1 parte de água

1 parte de cimento

Lajes de Concreto

1ª Demão

1 parte de **Rhodopás AM712**

3 partes de água

2ª Demão

1 parte de **Rhodopás AM712**

2 partes de água

3ª Demão

1 parte de **Rhodopás AM712**

1 parte de água

4ª Demão

Aplicar **Rhodopás AM712** puro

5ª Demão

2 partes de **Rhodopás AM712**

1 parte de água

AM712

1 parte de cimento

6ª Demão

2 partes de **Rhodopás AM712**

1 parte de água

1 parte de cimento

Massa Impermeável

1 parte de **Rhodopás AM712**

1 parte de água

Aplicar no traço de massa

Consumo aproximado

Paredes e fachadas e Lajes de concreto: até 1 kg/m²

Massa impermeável e Chapiscos: 1 kg para cada saco de cimento

Armazenamento e embalagem

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

AM712

Primeiros socorros

Rhodopás AM712 não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Frasco de **1 kg**, Galão de **3,6 kg**, Baldes de **10 e 18 kg**, Barricas de **5, 10 e 50 kg** e Tambor de **200 kg**.

