

Pintura Asfáltica

Descrição do produto

Rhodopás Pintura Asfáltica é uma emulsão asfáltica de aplicação a frio elaborada a partir de asfaltos modificados.

A aplicação é fácil e apresenta secagem rápida. Além de formar uma película flexível e impermeável, ele inibe completamente a passagem da umidade.

Propriedades e características

Densidade	0,99 – 1,01 g/mL
Viscosidade	3.000 – 6.000 cP (RVT 5/20, 25°C)
pH	10 – 13
Aparência	Líquido
Composição	Emulsão asfáltica
Validade	24 meses

Uso

Rhodopás Pintura Asfáltica é indicado para aplicação em superfícies tais como: paredes, lajes, abóbadas, alicerces, mantas, telhas, lajotas, etc., podendo ser aplicado com pincel ou escovão. Não é indicada a sua aplicação sobre superfícies úmidas. Deve ser protegido da incidência de chuvas até a sua plena secagem. Não deve ser usado em caixas d'água.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada Rhodopás Pintura Asfáltica deverá estar seca, limpa, livre de impurezas, pó e resíduos pouco firmes de impermeabilização anteriores.

Instruções de uso

Aplicar Rhodopás Pintura Asfáltica em duas demãos com trincha ou brocha, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície, com intervalo de 2 a 6 horas entre cada aplicação.

Pintura Asfáltica

Após a aplicação da segunda demão e sua perfeita secagem, deve ser executada uma proteção de argamassa com areia e cimento, de aproximadamente um centímetro, preparada com **Rhodopás 1**.

Consumo teórico

0,5 kg/m²

Armazenamento e embalagem

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Primeiros socorros

Rhodopás Pintura Asfáltica não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Galão de **3,0 kg**, Balde de **18 kg** e Tambor de **200 kg**.