

Master PU Membrana Traffic Base Coat

Descrição do produto

Rhodopás Master PU Membrana Traffic Base Coat é um impermeabilizante à base d'água e resina PU (poliuretano Alifático), com alta resistência a abrasão e a intempéries. Produto PRONTO PARA USO, não necessita ser catalisado. Após aplicação forma-se uma película espessa e impermeável na base do substrato.

Propriedades e características

Densidade	1.26 – 1.30 g/mL
Viscosidade	27.000 – 33.000 cP
pH	8.5 – 9.5
Teor de sólidos	61 – 65 %
Aparência	Líquido viscoso
Composição	PU base água
Validade	24 meses

Uso

Rhodopás Master PU Membrana Traffic Base Coat é indicada para base de pisos de alto tráfego, tanto de pedestre como de veículos. Podendo ser aplicado interno e externamente, o produto é resistente a resíduos de combustível, tais como: óleo diesel, gasolina e álcool; também contra químicos tais como: soda caustica, alta cloração e salinização. Possui alta resistência a temperaturas altas e baixas, e pode ser aplicado em câmaras frias.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicado o produto deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes. Caso necessário, lixe-a para torná-la mais áspera proporcionando uma melhor união do adesivo ao substrato.

Master PU Membrana Traffic Base Coat

Cura total

A cura total em até 120h (5 dias) após a aplicação da última demão, se exposto ao sol.

Para áreas sem exposição ao sol 168h (7 dias) a 240h (10 dias) dependendo da ventilação do ambiente.

Instruções de uso

Antes de aplicar o **Rhodopás Master PU Membrana Traffic Base Coat**, aplicar o **Rhodopás Primer Promotor de Aderência** e certifique que o piso esteja limpo e sem poeira.

Aplicar **Rhodopás Master PU Membrana Traffic Base Coat** sobre base do substrato em camadas uniformemente utilizando equipamentos mecanizados ou manualmente com pincel, rolo, trincha ou espátula, garantindo que a toda a superfície seja coberta. Aplicar 1,0 Kg/m² do **Rhodopás Master PU Membrana Traffic Base Coat**.

Consumo aproximado

1,0 a 1,250 kg/m² (aproximadamente 6 demãos).

Validade e armazenamento

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Master PU Membrana Traffic Base Coat

Primeiros socorros

Rhodopás Master PU Membrana Traffic Base Coat não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de **inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Embalagens

Balde de **20 kg** e Galão de **4 kg**.